

ISO Silicone Facade Paint



Produkto aprašymas



Matiniai ir oro pokyčiams atsparūs silikono emulsiniai fasad dažai puikiai padengia paviršius nepermatomu sluoksniu ir gerai sulimpa su mineraliniais paviršiais. Paviršius tampa nepralaidus vandeniui ir purvui, o kai paviršius sausas, jis vis tiek išgarina drgm. Tai suteikia puiki apsaugą nuo žaliosios masės augimo, nes paviršius išlieka sausas.

Be to, šie dažai suteikia puiki apsaugą tokiems mineraliniams paviršiams, kaip: betonai, tvirti silikatiniai ir tinkuoti paviršiai bei jau ne kartą dažyti paviršiai. Ilgai išliekanti ir vandeniui atspari ISO silikoninė fasad dažų struktūra suteikia paviršiumi puiki apsaugą nuo kenksmingo oro užterštumo, susidedančio iš sieros dioksido bei kitų miestuose ir pramoniniuose rajonuose esančių teršalų, bei išlaiko paviršius gražius ir švarius daugelį metų.

Naudojimas ir taikymas



Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvarus; naudodami priemonę „ISO A-Clean“ pašalinkite augančius grybelius, samanias ir dumblius (žr. Naudojimo instrukciją). Ant neseniai supilto pagrindo ir tinkuotų paviršių priemonę galima naudoti tik šiek tiek metalais. Fasada padaryti iš plytelių arba klinties turi būti atsparūs šalimui. Ant paviršiaus atsiradę pažeidimai turi būti pašalinti, o bet kokia drgm ar žalioji masė turi būti išvengiama.

Gerai drgm sugeriančius paviršius reikia padengti ISO fasadiniu gruntu, prieš naudojant ISO silikoninius fasad dažus.

ISO silikoniniai fasad dažai padengiami dviem būdais:

- 1) sluoksnis gali būti atskiedžiamas su 5% vandens.
- 2) sluoksnis negali būti skiedžiamas

Rekomendacijos: Visada užtepkite bandomąjį sluoksnį, kad sitikintumėtės dėl produkto savybių su paviršiumi.

Techniniai duomenys



Sudėtis: Polisisioksano emulsiniai polimerai. **Spalvos:** Balta ir pastelinių spalvų. **Tankumas:** 1,51 g/ml. **Blizgesys:** 1-2. **Išėiga:** apytiksliai 5-6 m²/l. **Skiedžiama:** vandeniu daugiausia iki 5%.

Džiuvimo laikas: Apie 1-2 valandos 20°C temperatūroje, kai drgm kiekis 60%. **Pakartotinis dažymas:** po 12 valandų.

Dažymo sąlygos: Temperatūra turi būti tarp 5°C ir 30°C, o didžiausias drgm kiekis 80%. **Dažymo būdai:** Voleliu, teptuku arba purškiant.

Vandens pralaidumas: Sd-dydis (m) 0,18 m. **Valymas:** vandeniu. **VOC** (Lakiųjų dalelių kiekis): didžiausias: 40 g/l (Cat A/c).

Laikymas: vasa, bet ne šaltyje, uždaroje talpyklose ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nauda

Ant vairių mineralinių paviršių užtepta priemonė gali išlikti iki 20 metų

Gali būti naudojama ant nedažytų arba jau dažytų paviršių

Išlaiko paviršius gražius ir švarius daugelį metų

Lyginant su paprastais dažais, naudodami ISO silikoninius fasad dažus, sutaupote iki 5% energijos išlaid



ISO Paint Nordic A/S

Distributorius:
UAB „EISTIDA“
Žaros g. 6, Giraitė
Kauno raj.
LT-54307
Tel/faksas: 8-37 787516
Mob.: 8-656 79885

www.eistida.lt
info@eistida.lt



DNV

DANAK

Kokybės ir
Aplinkos apsaugos
sistema

pagal

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

Det Norske Veritas
Danija A/S



ISO PAINT NORDIC A/S