

ISO Silicone Facade Primer



Produkto aprašymas



Puikiai siskverbiantis nepigmentinis gruntas.

Iso silikoninis fasad gruntas sustiprina pavirši ir yra hidrofobiškas. Šis gruntas naudojamas prieš padengiant pavirši ISO silikoniniais fasad dažais.

Naudojimas



Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvarus. Naudodami priemon „ISO A-Clean“ pašalinkite augančius grybelius, samanų ir dumblius. Žr. Naudojimo instrukciją. Priklausomai nuo paviršiaus akytumą, priemonę gali reikėti tepti daugiau nei vieną kartą ir tai geriau daryti ant šlapio paviršiaus. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, nudažykite pavirši ISO silikoniniais fasad dažais per 24 valandas prieš sustingsant ISO silikoniniam gruntui.

Techniniai duomenys



Emulsija: Skiedžiama vandeniu ir savo sudėtyje neturinti tirpiklių emulsija, kurios pagrindą sudaro siloksanas.
Tankumas: 1g/cm³. **rankiai:** Teptukas, volelis ir purkštuvai.
Valymas: Vandeniu ir muilu. **Išėiga:** 4-5 m²/l priklausomai nuo paviršiaus. **Džiuvimo laikas:** 4-6 valandos 23°C temperatūroje, kai drėgmės kiekis 60%. **Naudojimas:** Mažiausiai +50°C temperatūroje, kai drėgmės kiekis 80%.
Laikymas: Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. **VOC** (Lakiųjų dalelių kiekis): didžiausias: 30 g/l (Cat A/g).

Pastabos:

Nenaudokite priemonės tiesioginiuose saulės spinduliuose. Išdžiuvus gruntuotas paviršius neturėtų būti blizgus.

Nauda

Geras siskverbimas

Naudojamas prieš padengiant pavirši ISO silikoniniais fasad dažais



ISO Paint Nordic A/S

Distributorius: UAB „EISTIDA“
Žaros g. 6, Giraitė
Kauno raj.
LT-54307
Tel/faksas: 8-37 787516
Mob.: 8-656 79885

www.eistida.lt

info@eistida.lt



ISO PAINT NORDIC A/S