



ProJoint™ V75-WT™

Dvikomponentis epoksidinės dervos skiedinys, tinkantis teritorijoms, kuriose važinėja iki 7,5 t svorio transporto priemonės

Specialistams skirtas tarpų tarp grindinio plokščių ir plytelių užpildas, tinkamas gamtinio akmens ir betono grindiniui pėsčiųjų bei važiuojamosiose zonose, esant vidutinei ir didelei transporto priemonių apkrovai iki 7,5 t.

Dvikomponentė epoksidinės dervos sistema lengvai sumaišoma ir suspensijos pavidalu greitai pilama ant sudrėkinto grindinio. Dėl didelio efektyvumo ji plačiai naudojama namų ūkių ir komerciniuose projektuose, kuriuose reikalinga vidutinė eismo apkrova.



Galimos trys „ProJoint™ V75-WT™ spalvos*:



Neutrali (gelsvai ruda)



Vidutinio pilkumo



Juoda

**Kadangi smėlis yra gamtinė medžiaga, spalvos gali šiek tiek skirtis. Dėl spausdinimo šiame buklete pateiktos spalvos yra tik pavyzdžiai. Pasirinkti spalvą galite iš sukietėjusių pavyzdžių, kuriuos rasite pas vietinius pardavėjus.*

Esminiai faktai



- *Nereikia* pralaidaus pagrindo
- Dvikomponentė dervos skiedinio sistema, kurios sudėtyje nėra cemento
- Vidutinėms ir didelėms eismo apkrovoms iki 7,5 t; puikiai tinka terasoms, privažiavimams ir intensyvaus eismo zonoms
- Savaiminio tankėjimo, greitai ir lengvai naudojamas skiedinys – nereikia lankstyti ar klūpinti
- Profesionaliam naudojimui skirtas stiprumas, tinkamas 5 mm ir platesniems tarpams
- Neleidžia augti piktžolėms, atsparus slėginiam plovimui ir šalčiui
- Tinka gamtinio akmens ir betono grindiniui, plytelėms ir plokštėms






Paruošimas

- 1 Prieš pilant skiedinį pasirūpinkite, kad grindinio paviršius būtų švarus**, o tarpai išvalyti ne mažiau kaip iki 25 mm gylio, kad būtų tinkami 7,5 t eismo apkrovai. Tarpai turi būti ne siauresni kaip 5 mm. Prieš užpildant tarpus skiediniu, grindinys turi būti tvirtai sudėtas ir stabilus, paklotas ant pagrindo, kurio medžiaga skirta numatytai eismo apkrovai. Skiedinį „ProJoint™ V75-WT™“ galima naudoti tiek esant laidžiam, tiek nelaidžiam pagrindu.

**** Būtina pasirūpinti, kad pilant skiedinį ant grindinio paviršiaus nebūtų žemių ar nešvarumų nuo batų, kadangi jie gali įstrigti dervoje ir joje sustingti.**

- 2 Prieš maišant skiedinį gausiai sušlapinkite grindinį ir leiskite vandeniui įsigerti į paviršius.
- 3 Skiedinys „ProJoint™ V75-WT™“ turi būti maišomas tinkuotojo šluotele tinkamo dydžio kibire. Dėvėdami atitinkamas asmens apsaugos priemones, įberkite į kibirą smėlio, į jį vienu metu pilkite dervą bei kietiklį ir pradėkite maišyti.
- 4 Maišykite maždaug dvi minutes, kol kruopščiai išmaišysite.
- 5 Į mišinį pilkite 3 litrus (tai yra 2 dervos talpas ir 1 kietiklio talpą) vandens.
- 6 Maišykite dar tris minutes, kol mišinys taps lengvai tekančia suspensija.



ATKREIPKITE DĖMESĮ: skiedinys „ProJoint™ V75-WT™“ neskirtas porceliano grindiniui. Jei planuojate naudoti porceliano grindinius, 28–33 puslapiuose ieškokite informacijos apie mūsų „ProJoint™“ porceliano grūntą ir glaistą.

Kadangi skiedinyje „ProJoint™ V75-WT™“ yra didelis kiekis epoksidinės dervos, jis pabrėš ir sustiprins natūralias grindinio spalvas ir tekstūras. Šis žvilgsys gali būti itin pastebimas ant pilkos spalvos grindinio, įskaitant granitą, taigi rekomenduojama prieš naudojant išbandyti. Svarbu paskleisti mišinį visame grindinio plote, kad būtų užtikrintas vienodas efektas. Atkreipkite dėmesį, kad efektas yra laikinas – veikiant orui ir vaikštant, jis greičiau išnyks. Jei grindinys labai akytas arba jei norite sumažinti bet kokį efektą, naudokite „ProJoint™ Fusion“ arba „ProJoint™ V35-UV™“.

Naudojimas

Pasirūpinkite, kad grindinys būtų vis dar šlapias, o paviršiaus temperatūra – nuo 3 °C iki 25 °C. **Pilant skiedinį, neleiskite grindiniui išdžiūti**, būkite atidūs, kai skiedinys liejamas ant tamsaus grindinio, tiesioginėje saulės šviesoje, nes paviršius labai įkaista.

- 7 Išpilkite mišinį tiesiai ant grindinio.
- 8 Valytuvu paskleiskite mišinį visame plote, kad tušti tarpai visiškai užsipildytų.
- 9 Palikite 10–15 minučių, kad suspensijoje esančios putos išnyktų.
- 10 Tarpams naudokite 45° šlapią vidutinio minkštumo šepetį ir nušluokite smėlio perteklių, kad grindinys būtų švarus.
- 11 Siekiant užtikrinti, kad ant grindinio paviršiaus nenusėstų jokių likučių, itin svarbu švariai nušluoti grindinį prieš skiediniui sustingstant. Šiuo metu vandens ant paviršiaus nebeplikite.

Kadangi skiedinys yra skystas, tarpų nebereikia sutankinti. Esant poreikiui, tradicinę apdailą galima atlikti mentele arba lygintuvu, skiediniui pradėjus kietėti.

Saugokite nuo lietaus, kol visiškai sustings. Ilgalais ir stiprus lietus sulėtins stingimo procesą ir padidins skysčio pažeidimo riziką, todėl, jei yra lietaus tikimybė, rekomenduojame uždengti zoną, kurioje yra tarpų. Pasirūpinkite, kad apsauginė danga nesiliestų prie ką tik užpildytų tarpų. Stingimo laikotarpiu tarpams būtina oro cirkuliacija.

Stingimo laikas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės, tačiau, vadovaujantis rekomendacijomis, esant 20 °C temperatūrai ant „ProJoint™ V75-WT™“ galima vaikščioti po 12 val., o važinėti – po 24 val. Atkreipkite dėmesį, kad žema temperatūra ir drėgmė prailgins stingimo, o kartu ir apsaugos, trukmę.

Padengimas

Vienu 27 kg svorio rinkiniu padengjama maždaug:

Tarpų matmenys	600 x 600 mm plokštės	„Four size Indian“ 100 x 100 mm plytelės plytelės (600 mm serija)	100 x 100 mm plytelės
5 mm x 25 mm	45 m ²	39 m ²	8 m ²
10 mm x 25 mm	22,5 m ²	19,5 m ²	4 m ²
15 mm x 25 mm	15 m ²	13 m ²	2,67 m ²

Kiek rinkinių jums reikia?

Kad būtų lengviau įvertinti projektus, pasinaudokite mūsų internetinėje svetainėje pateiktu „ProJoint™“ poreikio skaičiuotuovu.



Informacijos apie laikymą, saugą ir sveikatą ieškokite išsamiaje duomenų lape, kurį galite gauti paprašius.



Naudingas patarimas...

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, svarbu paskleisti mišinį visame grindinio plote.

